

Ohjeet:

- Käytä puukkoa mahdollisimman vähän nylkiessä taljaa irti ruhosta. Nylkypuukon naarmut heikentävät lopputulosta. Aloitus on tärkeää, jotta nylky aloitetaan lihaskalvojen oikealta puolelta, jolloin raakataljaan jää mahdollisimman vähän lihaa ja rasvaa. Jos nahkaan jää paksummalti rasvaa/lihaa tms. ne tulee poistaa varovasti.
- Anna taljan jäähtyä ½ - 1 tuntia, tai jäähdytä raakatalja kylmällä vedellä nahkapuolelta, varo kastelemasta villaa tai kylmässä tilassa yksittäin (ei kaikki samassa kasassa).
- Aseta talja viileään, kuivaan paikkaan puulavan päälle nahkapuoli ylöspäin ja levitä suola. Kaikki jalat, taljan reunat ja ihon poimut hyvin avattuna ennen suolan levittämistä.
- Aseta seuraava talja edellisen päälle ja suolaa. Enintään 5-8 taljaa samaan kasaan, jotta suola ei valu pois.
- Venytä jokainen nahka hyvin, niin että mihinkään ei jää poimuja tai nahka kaksinkerroin. Suolaa karkealla suolalla 3-5 kg (ei tiesuolaa). Varmista että jokainen kohta nahasta saa riittävästi suolaa.
- Anna suolan vaikuttaa noin viikon ennen pakkaamista ja lähettämistä. Poista ylimääräinen suolavesi/suola ennen pinkkaamista.
- Pinkkaa muoviastiaan/lavalle taljat nahkapuoli ylöspäin, saman tuottajan taljat päällekkäin. Tuottajan vaihtuessa väliin laitetaan paperi/muovi ja tuottajan tiedot sekä taljojen määrä, ennen seuraavien taljojen päälle laittamista.

Information:

- Använd kniven så lite som möjligt vid avdragning. Knivstick och repor försämrar slutresultatet.
- Låt skinnen svalna ½ – 1 timme.
- Lägg sedan skinnen svalt och torrt på träpall (täck pall med pappskiva) eller liknande med lädersidan uppåt och salta.
- Lägg nästa skinn ovanpå på samma sätt. Max 5-8st skinn på hög, så att saltet inte rinner av.
- Sträck ut varje skinn väl så det inte blir veck och salta med 3-5 kilo grovt salt på varje skinn. (ej vägsalt!) Se också till att du täcker hela skinnsidan med salt.
- Bättra på med salt efter en vecka och låt skinnen ligga ytterligare en vecka innan du skickar det till oss. (Ta bort överflödigt vatten/ Saltlake som kan bildas under första dagarna innan du fyller på med nästa)
- Lägg skinnen med lädersidan uppåt i en plastbehållare/pall, skinnen från samma tillverkare ovanpå varandra. När tillverkaren byter läggs papper/plast och producentens uppgifter och antal skinnen emellan, innan nästa skinn sätts på.