OHJEISTUS LAMPUREILLE

Raaka-aineen laatu

Palautustaljoiksi kannattaa valita eläimiä, joiden villa ja nahka on laadukas. Esimerkiksi sisäruokintakauden jälkeen villan laatu ei ole parhaimmillaan. Lampaat myös vaihtavat luontaisesti villaa keväällä ja uuhet imetyskauden jälkeen. Tällöin villan laatu ei ole muokkaukseen sopivaa.

Nahan laatuun vaikuttavia asioita ovat mm. lampaan nestetasapaino, kivennäistasapaino, eläimen ikä, koko sekä mahdolliset sairaudet. Samat asiat tietysti vaikuttavat myös karvan laatuun ja kiiltoon.

Optimaalinen villa on elävää, huopumatonta, kiiltävää eikä liian pitkää. Jos halutaan leikkaamattomia taljoja, suosittelemme kerintää 6–8 viikkoa ennen teurastusta. Villassa ei tulisi olla roskia, huopuneita kohtia tai merkkausväriä. Merkkausväri ei välttämättä lähde pesussa pois. Villan tulisi olla mahdollisimman puhdasta, ulostejäämät ja virtsa värjäävät valmiin taljan villan kellertäväksi. Metsäisillä alueilla laiduntaneisiin lampaisiin usein saattaa tarttua myös havuja, risuja, takiaisia ym. Muokkaukseen menevissä taljoissa ei tulisi näitä olla, poistathan mahdolliset roskat siis ajoissa.

Myös villan tyypillä on vaikutusta valmiin taljan ulkonäköön. Loivakiharaiset ja turkistyyppiset villat kestävät muokkausta paremmin ja niistä onnistuu paremmin myös leikkaamattomat taljat. Hyvin hienovillaiset yksilöt (usein suomenlammas ja kainuunharmas) eivät välttämättä onnistu pitkävillaisina taljoina, vaan villaa joudutaan leikkaamaan lyhyemmäksi.

Raakataljojen käsittely

Mikäli noudat taljasi teurastamolta tai teurastat eläimiä kotona, katsothan erikseen ohjeet raakataljojen käsittelyyn tiedostosta Taljatukkuohjeet teurastamoille. Raakataljojen laatua voi arvioida kotona, hyvin suolattu talja on kuiva ja vaalea, karva ei irtoa vetämällä ihosta. Paksu rasvakerros estää suolan imeytymisen nahkaan. Rasva ja muu ylimääräinen kudos tulee poistaa raakataljasta ennen suolausta. Yleisimmät viat raakataljoissa ovat heikko suolaus liiallisen rasvan takia, liian vähäisen suolankäytön tai kaksin kerroin jääneen nahkan takia. Raakataljan tulee myös jäähtyä ennen suolausta. Liian lämpimänä suolatut nahat mätänevät herkästi. Vältä viiltojen ja reikien tekemistä taljoihin. Suolattuja taljoja tulisi säilyttää viileässä odottamassa toimitusta.

Muista täyttää etukäteen rahtitaljatilauslomake, sopia erikseen raakataljojen toimittamisesta (taljatukku@vainionteurastamo.fi).

Rahtitaljatilauslomake:

https://forms.gle/N3Eygb99kT2JeWbR8

Mikäli toimitat taljoja kuljetusyrityksen toimittamana Taljatukkuun, pakkaa taljat hyvin. Kaada hyvin suolatuista taljoista ylimääräinen suola pois. Pakkaa nahka kaksinkertaiseen jätesäkkiin. Jätesäkit tulee pakata valuma-altaaseen. Eli tähän soveltuu hyvin jahtilaatikko tai laastipalju. Jos haluat astian takaisin, niin merkitse laatikko hyvin yhteystiedoillasi. Jos toimitat taljat itse, taljoja ei tarvitse erikseen pakata mihinkään.

Itsetoimitetut taljat käydään yksitellen läpi Taljatukussa (Orivillentie 11, 16300 Orimattila) ja pakataan sekä merkataan yhteiskuljetusta varten. Raakataljojen laatu tarkistetaan ja huonot poistetaan ennen lähettämistä muokkaamoon. Tämän vuoksi perimme itsetoimitetuista taljoista käsittelymaksun seuraavasti:

Käsittelykulu itse toimitetuista taljoista 1 - 5 kpl *Hanteringsavgift för eget levererade skinn 1 – 5 st*	5 € / talja skinn
Käsittelykulu itse toimitetuista taljoista 6 - 15 kpl *Hanteringsavgift för eget levererade skinn 6 – 15st*	2 € / talja skinn
Käsittelykulu itse toimitetuista taljoista yli 16 kpl *Hanteringsavgift för eget levererade skinn över 16 st*	1 € / talja skinn
Hävityskulu itsetoimitetuista pilalle menneistä taljoista *Avfallshanteringsavgift för eget levererade skinn av dåligt kvalitè, exempelvis bristfälligt saltat.*	10 € / talja skinn

Valmiit taljat toimitetaan kotiin/lähimpään pakettitoimituspisteeseen kuljetusyritystä käyttäen, kun taljalasku on maksettu.

Lisätiedot ja kysymykset: taljatukku@vainionteurastamo.fi